

DOWN-PROOF TESTER

Pour déterminer la capacité de la pénétration de plumes et duvets à travers l'étoffe d'un échantillon de l'enveloppe, contenant des plumes et/ou des duvets, en utilisant un équipement de frottement.

Une poche de matériau à tester est cousue et rempli de plume/duvet selon un poids donné.

La poche est fixée sur les mâchoires.

La capacité d'étanchéité est calculé par la quantité de plume/duvet qui passent le tissu

- Espace mobile: 44 ± 1 mm
- Excentricité: $25 \pm 0,5$ mm
- Vitesse: 135 tr / min
- Taille de l'échantillon: 140 x 420 mm
- taille coussin: 120 x 170 mm
- temps d'essai: 2700, réglable
- Compteur : 0 à 999 999 fois

Alimentation : 220/110 V – 50/60 Hz – 2A

Poids : 25 kg

Dimensions : 400x270x190 (Lxlxh)



La fourniture est livrée avec un certificat de conformité aux réglementation de sécurité CE.

NORMES ET METHODES DE TESTS

BS BS 12132

EN EN 12132-1

AUTRES STS 47